

Skamol Structural Plaster

	Wert	Einheit
Schüttdichte	1.600	kg/m ³
Maximale Betriebstemperatur	200	°C
Druckfestigkeit	CS III	
Absorption von Wasser	Klasse W0	
Wasserdampfdurchlässigkeit, μ	≤ 15	
Haftung	$\geq 0,08$	N/mm ² FP B
Wärmeleitfähigkeit (durchschnittlicher Tabellenwert; P=50%), $\lambda_{10 \text{ trocken}}$	0,61	W/mK

Allgemein		
Sackgröße	20	kg
Verbrauch, 2mm (pro Sack)	7,5	m ²
Haltbarkeit	12	Monate
Gießtemperatur	+5 bis +25	°C
Öffnungszeit bei +20°C	60	Minuten
Wasserzusatz (pro Sack)	3,6 bis 4,1	L

Klassifizierungsreaktion auf Feuer (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-Tarifnummer (Harmonisiertes Warenbeschreibungs- und Codierungssystem)	3824.50.90	
Farbe	Weiß	



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 3.10.2023

Skamol DACH

Oberhauptstraße 7, 22335 Hamburg, Deutschland

Tel.: +49 1609 0353473

www.skamol.com

